

PAVIFER 620

SELLAFER M-12

Código: 1030

Descripción

Barniz acrílico monocomponente en base solvente. Sellante y antipolvo.

Propiedades

- De rápido secado
- Fija y endurece el soporte
- Adherencia perfecta sobre todo tipo de asfaltos y cementos
- Incrementa la resistencia a la abrasión y desgaste al hormigón.
- Ideal para conseguir efecto antipolvo.

Superficies de aplicación

Suelos de cemento, hormigón o asfalto, tanto al interior como al exterior.

Características técnicas

Color:	Transparente incoloro	
Aspecto	Satinado	
Sólidos en volumen:	20%	
Peso específico:	0,90 k/l	
Dilución y limpieza:	No es necesaria	
Secado al tacto:	15 minutos a 20°C	
Intervalo de repintado:	Mínimo: cuando esté seco	Máximo: no tiene
Rendimiento teórico:	12--14 m ² /Lt. por capa	
Aplicación:	Brocha, Rodillo	
Condiciones de aplicación:	Aplicar con temperaturas superiores a 10° C y humedad relativa inferior al 80%. La temperatura de la pintura y de la superficie debe encontrarse por encima de este límite.	

Modo de empleo

PAVIMENTOS NUEVOS DE HORMIGON O ASFALTO:

- Dejar fraguar completamente.
- Eliminar lechada de fraguado, eflorescencias y otros contaminantes mediante procedimientos mecánicos.
- Aplicar una capa de producto. Dejar secar 24 horas a 20° C.
- Según la absorción del paramento aplicar una 2º capa.

RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO:

- Eliminar suciedad completamente mediante procedimientos mecánicos o manuales.
- Sanear grietas, coqueras, etc. hasta encontrar soporte firme. Impregnar las zonas saneadas con PAVIFER 620
- Sellado: Aplicar una capa de PAVIFER 300-IMPRIMACION SELLANTE EPOXI. Dejar secar 24 horas a 20° C.
- Aplicar una capa de producto. Dejar secar 24 horas a 20° C.
- Según la absorción del paramento aplicar una 2º capa.

Observaciones

- Preservar el envase de las heladas y de la exposición directa al sol.

Tiempo de almacenaje: 12 meses, desde su fabricación y envasado, sin abrir, manteniendo en sitio cerrado y temperaturas comprendidas entre 8 y 35°C

Otras situaciones específicas no contempladas en esta ficha, consultar con nuestro servicio Técnico Comercial.