

HIDROFUGANTE PARA SUELOS



Impermeabilizante invisible e hidrófugo para superficies horizontales de materiales de construcción a base de silano-siloxano nanotecnológico.

Código: 1037

Descripción

Solución en base disolventes y siliconas nanotecnológicas que permite realizar una impregnación sobre el soporte tratado horizontal, para crear una protección repelente al agua sin alterar su aspecto original. Producto con marcado CE.

Propiedades

- Gran penetración en el soporte.
- Impermeable al agua de lluvia.
- Técnica nanotecnológica
- Permeable al aire y al vapor del agua.
- Su baja viscosidad, le permite hacer impregnaciones de gran profundidad.
- Reduce la absorción de suciedad.
- Su estabilidad sobre los álcalis, le permite ser aplicado sobre hormigón.
- Evita eflorescencias de sales solubles permitiendo a la vez la respiración de las fachadas.
- Conserva y protege el aspecto del fondo del soporte sin alterar su color o apariencia.
- La existencia de cierta humedad en el soporte, no afecta a su total polimerización.
- Aplicable sobre superficies horizontales y verticales

Superficies de aplicación

- Suelos con revoque de mortero
- Suelos de ladrillo u otro material absorbente o semiabsorbente
- Fachadas con revoque de mortero.
- Fachadas de ladrillo cara vista.
- Fachadas de piedra natural o artificial de porosidad media y baja.
- Ladrillo.
- Medianeras.
- Muros de hormigón.
- Fibrocemento

Características técnicas

Color:	Incoloro, transparente
Acabado:	Mate
Peso específico:	0,82 k/l
Secado al tacto:	1 hora a 20°C.
Repintado:	Producto no repintable
Aplicación:	Brocha, Rodillo, Pistola.
	MUY IMPORTANTE: aplicar una sola capa hasta saturación
Dilución y limpieza	No diluir – Limpiar con “Disolvente Sintéticos” (Ferroluz)
Rendimiento:	Según soporte de 0,8 a 1.5 m ² /l.

Modo de empleo

Se deben aplicar una o más capas de forma continuada, pero dando tiempo entre ellas a la debida impregnación del soporte, hasta su total saturación.

Cuando se trate de materiales poco porosos, será necesario efectuar dos o tres repasos de forma lenta y continua.

La aplicación del producto, se realizará siempre de abajo hacia arriba para evitar los escurrimientos.

El soporte ha de estar limpio de restos de cemento, sin grasas y estar lo suficientemente seco para poder absorber la cantidad de producto necesaria.

Observaciones

Si el soporte presenta contaminación de moho o verdín, limpiar con un producto fungicida.

Evitar la exposición directa del envase al sol. No aplicar durante las horas de máxima insolación.

Almacenar el producto en lugares frescos y secos.

Los soportes nuevos de hormigón y de mortero tienen que tener una curación de al menos 28 días.

No aplicar si hay riesgo de lluvia antes de 24 horas.

Tiempo de almacenaje: 6 meses, desde su fabricación y envasado, sin abrir, manteniendo en sitio cerrado y temperaturas comprendidas entre 10 y 30°C.

Otras situaciones específicas no contempladas en esta ficha, consultar con nuestro servicio Técnico Comercial.