

PAVIFER 151

TRAFICO CIUDAD - Pintura rayado de carreteras

Código: 7018

Ed.19/1

Descripción

Pintura acrílica diseñada especialmente para el rayado de viales.

Propiedades

- De rápido secado y adherencia perfecta sobre todo tipo de asfaltos y cementos
- No sangra sobre el asfalto
- Elevada resistencia a la abrasión y desgaste
- Buena resistencia a salpicaduras y derrames intermitentes de gasolina, gasoil, aceite de motor, líquido de frenos, etc.
- Pueden incorporarse esferas reflectivas de vidrio
- Rápida puesta en servicio
- Cumple con la norma UNE 13197 como RG1 de rugosidad.

Superficies de aplicación

65-70

Características técnicas

Color:	Blanco, amarillo, rojo, azul, negro
Aspecto:	Mate
Densidad:	1,34 – 1,40 k/l (según color).
Sólidos en peso:	65-70 % (según color)
Dilución:	Disolvente Thinner (Ferroluz), de un 0 a 5%
Secado :	30 minutos a 20°C
Repintado:	Mínimo: cuando esté seco. Máximo: no tiene.
Rendimiento teórico:	8-10 m ² /Lt.
Aplicación:	Brocha, Pistola aerográfica, Pistola airless.
COV:	subcat (i): BD max.500 g/l (2010); COV producto: 470g/l

Condiciones de aplicación: Aplicar con temperaturas superiores a + 5° C y humedad relativa inferior al

80%. La temperatura de la pintura y de la superficie deben encontrarse por encima de este límite. No aplicar si se prevén lluvias, con humedades elevadas o en zonas con previsión de rocío.

Modo de empleo

SUPERFICIES NUEVAS:

Hormigón:

- Dejar fraguar completamente el hormigón.
- Eliminar lechada de fraguado, eflorescencias, polvo, grasa y otros contaminantes mediante procedimientos mecánicos o manuales.
- Acabado: Aplicar dos o más capas de PAVIFER 151.

Asfalto:

- Eliminar grasa, aceite y suciedad con un desengrasante alcalino sin disolvente.
- Lavar con agua a presión. Dejar secar.
- Acabado: Aplicar dos o más capas de PAVIFER 151.

RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO:

- Si el producto aplicado se encuentra en mal estado, eliminar completamente mediante procedimientos mecánicos o manuales.
- Si el producto aplicado se encuentra en buen estado y perfectamente adherido al soporte, lijar suavemente, eliminar polvo mediante aspiración y lavar con agua. Dejar secar. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad y adherencia.
- Acabado: Aplicar dos o más capas de PAVIFER 151.

Observaciones

- El producto puede aplicarse sobre soportes con ligera humedad residual, no aplicar sobre pavimentos mojados.
- En caso de desear un efecto reflectante se pueden añadir unas microesferas de vidrio sobre la pintura aplicada y húmeda.
- Si se desea un acabado rugoso con propiedades antideslizantes, espolvorear a la primera capa recién aplicada sílice fina o sílice gruesa.
- Almacenar el producto en lugares frescos y secos. Evitar la exposición directa del envase al sol.

Tiempo de almacenaje: 12 meses, desde su fabricación y envasado, sin abrir, manteniendo en sitio cerrado y temperaturas comprendidas entre 8 y 35°C.

Otras situaciones específicas no contempladas en esta ficha, consultar con nuestro servicio Técnico Comercial.